



Eclipse Premium

SUELO VINÍLICO REFORZADO CON PU

DISEÑO NO DIRECCIONAL

EL REFUERZO DE PUR PROVEE UNA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE

NO WAX NO POLISH

DISPONIBLE EN 28 COLORES

SU CONSTRUCCIÓN ASEGURA UNA APARIENCIA DURADERA



026



055



014



012



004



036



006



002



005




018





056



067




016



003



010



059



007



062



011



009



008



065

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eclipse Premium



DATOS TÉCNICOS	NORMAS	ECLIPSE PREMIUM
Tipo de piso	EN 649	Suelo Vinílico homogéneo
Certificación CE		Si
Clasificación	EN 685 comercial industrial	Clases 34 43
Grosor total	EN 428	2.0 mm
Peso total	EN 430	3 150 g/m ²
Tratamiento de la superficie		Refuerzo PUR
Grupo de abrasión Pérdida de espesor Pérdida de volumen	EN 660: Part 1 EN 660: Part 1	Grupo P: ≤0.15 mm Grupo P: ≤4.00 mm ³
Punzonamiento estático	EN 433	Aprox 0.06 mm
Resistencia a las sillas con ruedas	EN 425	Apto
Estabilidad dimensional	EN 434	≤4.0% en rollos ≤0.25% en baldosas
Propiedades electroestáticas y resistencia eléctrica	EN 1815	<2kV
Calefacción bajo suelo		Apto Máx.27 ^o
Flexibilidad	EN 435	Ok
Mejora acústica (pisada)	EN ISO 717/2	Aprox. + 4dB
Reacción al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Clase B _{fl} s1 ≥8 kW/m ² Paso
Resistencia al descoloramiento	EN ISO 105-B02	≥ Nivel 6
Resistencia química	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥0.3
Colores		22
Forma de entrega	EN 426 Rollos	Aprox 23 r m x 200 cm Art. Nro 3440____ Nro. de color de 3 dígitos
	EN 427	61 x 61 cm 14 Bald./Caja=5.21 m ² Art. Nro 3440____ Nro. de color de 3 dígitos

